

Техническое описание материала Термо ТОП, каучуковый клей, 7112.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Термобумага 75 г/м2	Термоплавкий клей-каучук 18 г	Белый пергамин 60 г
ЛИЦЕВОЙ МАТЕРИАЛ	Термобумага прямой термопечати 75 г/м2		
КЛЕЯЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Термоплавкий клей 18 г- Каучук		
ПОДЛОЖКА	Белый пергамин 60 г		
ЛИЦЕВОЙ МАТЕРИАЛ			
Исходный вес	75±5 г/м2		
Толщина	73±5 мкм		
Белизна	≥ 80 %		
Водостойкость	≥ 80 %		
Маслостойкость	≥ 80 %		
Устойчивость к воздействию пластификатора	≥ 80 %		
Клеящее вещество			
Тип	Термоплавкий клей 18±2 г Каучук		
Прочность на отслаивание при 180° (N/2.5 CM)	FTM1, нержавеющая сталь	≥ 11	
Начальная липкость петли (N /6.25 см2)	FTM9, стекло	≥ 8	
Рабочая температура	-15 °С ~ 65 °С		
Минимальная температура нанесения	10 °С		
Подложка			
Базовый вес	60 ±5 г/м2		
Толщина	55 ±5 мкм		
Цвет	белый		
Хранение и консервация			
<p>Хранить при температуре 25±3°С и относительной влажности 50±5%, в темном прохладном месте, не подвергать прямому воздействию солнечного света и влажности.</p> <p>Не рекомендуется хранить при температуре выше 50°С.</p>			